1. Wet Brown - Almacenar por tres meses

Pieles piqueladas a pH 3.8/4.0
Proceso apropiado para pleno espesor o cuero dividido.

50%	Flote piquelado	Ph: 3.8/4,0 °Be: 6/8
5 - 7%	**Unique JR**	
1 - 2%	Dispersante	Naftalensulfónico
0.3%	Funguicida	Rodar 3 hs. Luego rodar en automático (10´/ h) Toda la noche hasta penetración completa. –Escurrir-
30 %	Agua 30°C	
2 - 3 %	Resina fenólica	
1 %	Aceite etoxilado	
0.3%	Funguicida	Rodar 2 hs
0.5%	Acido fórmico	Rodar 30 min

Descargar / Apilar 48 hs / Escurrir.
Apilar y cubrir con nylon negro.